Schwegmann Filtrations-Technik SFT®

Datenblatt

Siebgewebe Polyamid-Carbon Monofilament

Werkstoffe	
Material:	Polyamid Monofilament, carbonisiert
Beständigkeiten	
Temperaturbeständigkeit:	Ca. 110 °C (trocken) Ca. 100 °C (nass)
Chemische Beständigkeit:	lt. Liste
Lichtbeständigkeit:	schlecht
Abriebbeständigkeit:	gut
Toleranzen	
Feinheit:	+/- 10 %
Abmessung:	+/- 1 cm

Technische Daten

Maschenweite	Faden-Durchm.	Offene Fläche	Gewebedicke
82 µm	52 Mikron	37 %	92 Mikron
105 µm	50 Mikron	40 %	125 Mikron
120 µm	52 Mikron	42 %	135 Mikron
145 µm	52 Mikron	46 %	135 Mikron
160 µm	80 Mikron	44 %	148 Mikron
205 µm	120 Mikron	40 %	225 Mikron
245 µm	120 Mikron	45 %	230 Mikron
360 µm	160 Mikron	49 %	350 Mikron
510 µm	140 Mikron	45 %	330 Mikron
600 µm	320 Mikron	45 %	600 Mikron
1000 µm	520 Mikron	45 %	1000 Mikron

Stand: Mai 2017 (Änderungen vorbehalten)

Die angegebenen Werte stellen lediglich einen Auszug unseres Sortimentes dar. Je nach Verfügbarkeit können die tatsächlichen Werte abweichen.

Schwegmann
Filtrations-Technik GmbH
Carl-Bosch-Str. 22
53501 Grafschaft-Ringen
Tel. : +49 (0) 2641 – 91177-0
Fax : +49 (0) 2641 – 91177-10
info@filtrations-technik.de
www.filtrations-technik.de