Datenblatt

Polypropylen Nadelfilz

Werkstoffe	
Material:	Polypropylen Nadelfilz, geflammt
Beständigkeiten	
Temperaturbeständigkeit:	ca. 90 °C
Chemische Beständigkeit:	lt. List
Toleranzen	
Feinheit:	+/- 10 %
Abmessung:	+/- 1 cm

Technische Daten

Feinheit	Flächengewicht	Luftdurchlässigkeit	Dicke
1 µm	480 g/m²	65 L/dm²	1,18 mm
5 µm	380 g/m²	350 L/dm²	1,85 mm
10 µm	335 g/m²	556 L/dm²	1,65 mm
25 µm	365 g/m²	652 L/dm²	1,95 mm
50 µm	350 g/m²	991 L/dm²	2,02 mm
100 µm	410 g/m²	1177 L/dm²	2,45 mm
200 µm	430 g/m²	1510 L/dm²	2,70 mm

Stand: Mai 2017 (Änderungen vorbehalten)

Die angegebenen Werte stellen lediglich einen Auszug unseres Sortimentes dar. Je nach Verfügbarkeit können die tatsächlichen Werte abweichen.

Schwegmann
Filtrations-Technik GmbH
Carl-Bosch-Str. 22
53501 Grafschaft-Ringen
Tel. : +49 (0) 2641 – 91177-0
Fax : +49 (0) 2641 – 91177-10
info@filtrations-technik.de
www.filtrations-technik.de